

SANWIA® M754

Opis	<p>SANWIA M754 to skóropodobny materiał powlekany PCW o podwyższonej odporności na olejki do masażu, oleje, alkohol, płyny fizjologiczne, a także środki dezynfekcyjne zawierające aktywny chlor. SANWIA jest zgodna z wymaganiami Öko-tex Standard 100 class I oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych i normą EN 71-3.</p> <p>SANWIA spełnia wszelkie wymagania stawiane wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 i Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDD)</p>			
Zastosowanie	<p>SANWIA M754 jest dedykowana do stosowania jako tapicerka tam gdzie wymagana jest podwyższona odporność na oleje i płyny ustrojowe. Znajduje zastosowanie przede wszystkim jako tapicerka medyczna i paramedyczna: stoły do masażu, kozetki, fotele zabiegowe, sprzęt do rehabilitacji, sprzęt w karetkach i itp. oraz tapicerka wyposażenia gabinetów SPA, kosmetycznych, siłowni, sal gimnastycznych itd.</p> <p>SANWIA może być również stosowana w wyrobach przeznaczonych dla dzieci.</p>			
LP	PARAMETRY	JM	WIELKOŚĆ	METODA
1.	Masa powierzchniowa	g/m^2	≥ 500	PN-EN ISO 2286-2 ** Metoda A
2.	Grubość	mm	$0,85 \pm 0,15$	PN-EN ISO 2286-3 *
3.	Siła zrywająca • Wzdłuż/Wszerz	$\frac{daN}{5cm}$	$\geq 35 / \geq 20$	PN-EN ISO 1421 * Metoda 1
4.	Wytrzymałość na rozdieranie • Wzdłuż/Wszerz	daN	$\geq 2,5 / \geq 2,5$	PN-EN ISO 4674-1* Metoda B
5.	Przyczepność powłoki • Wzdłuż/Wszerz	$\frac{daN}{5cm}$	$\geq 2,0 / \geq 2,0$	PN-EN ISO 2411*
6.	Odporność powłoki na ścieranie (metoda MARTINDALE'a)	$Cykle$	$\geq 40\ 000$	PN-EN ISO 5470-2 *
7.	Wytrzymałość na wielokrotne zginanie • w temperaturze pokojowej	$Ilość\ zgięć\ w\ tys.$	≥ 50	PN-C-89058:1975 *
8.	Odporność na zapalenie (test papierosa)	-	spełnia	PN-EN 1021-1* (raport z badań Lab. SANWIL)
9.	Wodoszczelność	$daPa$	$\geq 4\ 000$	PN ISO 1734* (raport z badań Lab. SANWIL)
10.	Konstrukcja wyrobu	Powłoka olejoodporna	PCW modyfikowane	100%
		Nośnik	Poliester	100%
11.	Standardowa długość nawoju Standardowa szerokość:	40 mb 145 cm		
12.	<p>Kolor: Gama kolorów zgodna z katalogiem produktu.</p> <p>Istnieje możliwość opracowania koloru według np.: katalog RAL, Pantone itp. przy zachowaniu minimalnej ilości zamówienia. Dopuszcza się występowanie różnic w odcieniach w różnych partiach produkcyjnych.</p>			

* bez aklimatyzacji ** bez aklimatyzacji i suszenia

Skład chemiczny	Nie zawiera: FTALANÓW (DEHP, BBP, DBP, DINP, , DNOP i pozostałych)***
	Nie zawiera związków: AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs***
	Nie zawiera: pierwiastków, o których mowa w normie EN 71-3***



*** dopuszczalna zawartość w ilościach śladowych nieprzekraczających dopuszczalnych norm i przepisów dla zalecanego zastosowania

